Bæreevnetabel

16-07-2021

BETONELEMENT
A CRH COMPANY

KBB 90/60 - 200		g=	9,85	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		M_{Rd}	2273,93	kNm	qRd		247,97	187,54	146,12									kN/m
		M_{rev}	1563,35	kNm	qrev		167,40	125,86	97,38									kN/m
		M_{oo}	1222,42	kNm	qoo		128,75	96,27	74,00									kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	709,80	kNm	qbal		70,63	51,77	38,84									kN/m
	0	V_{Rd}	1543,93	kN														
Liner	L 12,5 :	d	830	mm	ulev		-10,6	-13,4	-16,2									mm
top	4				uoo		1,4	2,0	2,7									mm
hylde	2	A_t	4,25E+05	mm^2	u10kort		0,6	1,0	1,6									mm
bund	24	y	365,2	mm	u10lang		1,3	2,3	3,7									mm
		I_k	2,97E+10	mm^4														

KBB 90/60 - 200		g=	9,85	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		M_{Rd}	2583,99	kNm	qRd			214,46	167,38	133,71								kN/m
		M_{rev}	1842,19	kNm	qrev			150,07	116,50	92,50								kN/m
		M_{oo}	1493,53	kNm	qoo			119,80	92,59	73,13								kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	888,23	kNm	qbal			67,26	51,08	39,50								kN/m
	0	V_{Rd}	1521,61	kN														
Liner	L 12,5 :	d	818	mm	ulev			-17,1	-21,0	-25,0								mm
top	4				uoo			1,6	2,2	3,1								mm
hylde	2	A_t	4,28E+05	mm^2	u10kort			1,0	1,6	2,4								mm
bund	30	y	363,6	mm	u10lang			2,3	3,6	5,5								mm
		I_k	2,98E+10	mm^4														

KBB 90/60 - 200		g=	9,85	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		M_{Rd}	2833,91	kNm	qRd				184,52	147,59	99,49							kN/m
		M_{rev}	2117,64	kNm	qrev				135,40	107,80	71,85							kN/m
		M_{oo}	1761,34	kNm	qoo				110,96	88,01	58,11							kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	1064,16	kNm	qbal				63,14	49,27	31,21							kN/m
	0	V_{Rd}	1506,72	kN														
Liner	L 12,5 :	d	810	mm	ulev				-25,6	-30,7	-41,3							mm
top	4				uoo				1,7	2,5	4,6							mm
hylde	2	A_t	4,31E+05	mm^2	u10kort				1,6	2,4	5,0							mm
bund	36	y	361,9	mm	u10lang				3,6	5,5	11,4							mm
		I_k	3,00E+10	mm^4														

KBB 90/60 - 200		g=	9,85	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		M_{Rd}	3010,10	kNm	qRd				196,61	157,38	106,28							kN/m
		M_{rev}	2218,17	kNm	qrev				142,29	113,39	75,73							kN/m
		M_{oo}	1843,69	kNm	qoo				116,61	92,58	61,28							kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	1095,75	kNm	qbal				65,31	51,03	32,43							kN/m
	982	V_{Rd}	1506,72	kN														
Liner	L 12,5 :	d	810	mm	ulev				-25,5	-30,6	-41,2							mm
top	4				uoo				2,4	3,3	5,7							mm
hylde	2	A_t	4,37E+05	mm^2	u10kort				1,5	2,3	4,8							mm
bund	36	y	367,6	mm	u10lang				3,5	5,3	11,0							mm
		I_k	3,12E+10	mm^4														

Bæreevnetabel

16-07-2021

BETONELEMENT
A CRH COMPANY

KBB 100/60 - 200		g=	12,00	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		M_{Rd}	3072,60	kNm	qRd			254,72	198,74	158,70								kN/m
		M_{rev}	2088,16	kNm	qrev			169,26	131,22	104,01								kN/m
		M_{oo}	1651,86	kNm	qoo			131,39	101,30	79,77								kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	1033,31	kNm	qbal			77,70	58,87	45,41								kN/m
	0	V_{Rd}	1707,62	kN														
Liner	L 12,5 :	d	918	mm	ulev			-13,9	-17,0	-20,2								mm
top	4				uoo			0,1	0,4	0,7								mm
hylde	2	A_t	5,18E+05	mm^2	u10kort			0,7	1,1	1,7								mm
bund	30	y	410,8	mm	u10lang			1,6	2,5	3,9								mm
		I_k	4,26E+10	mm^4														
KBB 100/60 - 200		g=	12,00	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		M_{Rd}	3522,88	kNm	qRd				229,62	183,72	123,91							kN/m
		M_{rev}	2499,27	kNm	qrev				159,42	126,85	84,42							kN/m
		M_{oo}	2051,31	kNm	qoo				128,69	101,96	67,14							kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	1307,11	kNm	qbal				77,65	60,62	38,43							kN/m
	0	V_{Rd}	1684,91	kN														
Liner	L 12,5 :	d	906	mm	ulev				-22,0	-26,4	-35,5							mm
top	4				uoo				-0,5	-0,3	0,5							mm
hylde	2	A_t	5,22E+05	mm^2	u10kort				1,1	1,7	3,5							mm
bund	38	y	408,7	mm	u10lang				2,5	3,9	8,0							mm
		I_k	4,29E+10	mm^4														
KBB 100/60 - 200		g=	12,00	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		M_{Rd}	3828,62	kNm	qRd					200,70	135,71	96,52						kN/m
		M_{rev}	2874,33	kNm	qrev					147,68	98,89	69,47						kN/m
		M_{oo}	2416,91	kNm	qoo					122,27	81,24	56,51						kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	1546,62	kNm	qbal					73,92	47,67	31,84						kN/m
	0	V_{Rd}	1660,39	kN														
Liner	L 12,5 :	d	893	mm	ulev					-31,8	-43,3	-54,9						mm
top	4				uoo					-0,8	-0,3	1,0						mm
hylde	2	A_t	5,26E+05	mm^2	u10kort					1,7	3,5	6,4						mm
bund	46	y	406,9	mm	u10lang					3,8	8,0	14,7						mm
		I_k	4,31E+10	mm^4														
KBB 100/60 - 200		g=	12,00	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		M_{Rd}	4248,91	kNm	qRd					224,05	151,92	108,43						kN/m
		M_{rev}	3102,56	kNm	qrev					160,36	107,70	75,94						kN/m
		M_{oo}	2604,34	kNm	qoo					132,69	88,48	61,82						kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	1617,76	kNm	qbal					77,88	50,41	33,85						kN/m
	1963	V_{Rd}	1660,39	kN														
Liner	L 12,5 :	d	893	mm	ulev					-31,4	-42,9	-54,5						mm
top	4				uoo					0,6	1,8	3,7						mm
hylde	2	A_t	5,37E+05	mm^2	u10kort					1,6	3,2	6,0						mm
bund	46	y	417,2	mm	u10lang					3,6	7,5	13,8						mm
		I_k	4,60E+10	mm^4														

Bæreevnetabel

16-07-2021

BETONELEMENT
A CRH COMPANY

KBB 110/60 - 200		g=	14,21	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		M_{Rd}	3563,05	kNm	qRd			295,08	230,17	183,73								kN/m
		M_{rev}	2355,15	kNm	qrev			190,23	147,32	116,63								kN/m
		M_{oo}	1822,69	kNm	qoo			144,01	110,80	87,05								kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	1193,82	kNm	qbal			89,42	67,67	52,11								kN/m
	0	V_{Rd}	1893,64	kN														
Liner	L 12,5 :	d	1018	mm	ulev			-11,6	-14,1	-16,8								mm
top	4				uoo			-0,7	-0,8	-0,7								mm
hylde	2	A_t	6,10E+05	mm^2	u10kort			0,5	0,8	1,2								mm
bund	30	y	461,2	mm	u10lang			1,2	1,8	2,8								mm
		I_k	5,89E+10	mm^4														
KBB 110/60 - 200		g=	14,21	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		M_{Rd}	4141,72	kNm	qRd				269,85	215,88	145,57							kN/m
		M_{rev}	2823,25	kNm	qrev				179,42	142,63	94,71							kN/m
		M_{oo}	2276,84	kNm	qoo				141,95	112,28	73,63							kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	1520,80	kNm	qbal				90,09	70,27	44,46							kN/m
	0	V_{Rd}	1870,92	kN														
Liner	L 12,5 :	d	1006	mm	ulev				-18,5	-22,2	-29,8							mm
top	4				uoo				-1,8	-1,9	-2,0							mm
hylde	2	A_t	6,14E+05	mm^2	u10kort				0,8	1,2	2,5							mm
bund	38	y	459,1	mm	u10lang				1,8	2,8	5,8							mm
		I_k	5,93E+10	mm^4														
KBB 110/60 - 200		g=	14,21	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		M_{Rd}	4609,18	kNm	qRd					241,85	163,61	116,43						kN/m
		M_{rev}	3256,14	kNm	qrev					166,68	111,41	78,08						kN/m
		M_{oo}	2698,02	kNm	qoo					135,68	89,88	62,26						kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	1813,18	kNm	qbal					86,52	55,74	37,18						kN/m
	0	V_{Rd}	1846,40	kN														
Liner	L 12,5 :	d	993	mm	ulev					-27,0	-36,7	-46,4						mm
top	4				uoo					-2,8	-3,2	-3,2						mm
hylde	2	A_t	6,18E+05	mm^2	u10kort					1,2	2,5	4,6						mm
bund	46	y	457,2	mm	u10lang					2,8	5,8	10,7						mm
		I_k	5,96E+10	mm^4														
KBB 110/60 - 200		g=	14,21	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		M_{Rd}	4981,90	kNm	qRd					262,56	177,99	127,00						kN/m
		M_{rev}	3481,17	kNm	qrev					179,18	120,09	84,46						kN/m
		M_{oo}	2878,08	kNm	qoo					145,68	96,82	67,36						kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	1879,64	kNm	qbal					90,21	58,30	39,06						kN/m
	1963	V_{Rd}	1846,40	kN														
Liner	L 12,5 :	d	993	mm	ulev					-26,6	-36,2	-46,0						mm
top	4				uoo					-1,6	-1,6	-1,0						mm
hylde	2	A_t	6,29E+05	mm^2	u10kort					1,1	2,4	4,4						mm
bund	46	y	466,9	mm	u10lang					2,6	5,4	10,1						mm
		I_k	6,30E+10	mm^4														

Bæreevnetabel

16-07-2021

BETONELEMENT
A CRH COMPANY

KBB 120/60 - 200		g=	16,49	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		M_{Rd}	4245,83	kNm	qRd				274,72	219,39	147,32							kN/m
		M_{rev}	2777,13	kNm	qrev				173,99	137,80	90,65							kN/m
		M_{oo}	2134,13	kNm	qoo				129,89	102,07	65,85							kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	1463,12	kNm	qbal				83,86	64,80	39,96							kN/m
	0	V_{Rd}	2074,07	kN														
Liner	L 12,5 :	d	1115	mm	ulev				-13,0	-15,5	-20,4							mm
top	4				uoo				-1,7	-1,9	-2,0							mm
hylde	2	A_t	7,06E+05	mm^2	u10kort				0,6	0,9	1,9							mm
bund	32	y	513,3	mm	u10lang				1,4	2,1	4,3							mm
		I_k	7,93E+10	mm^4														
KBB 120/60 - 200		g=	16,49	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		M_{Rd}	5070,01	kNm	qRd					265,18	179,11	127,22						kN/m
		M_{rev}	3416,29	kNm	qrev					173,31	115,31	80,35						kN/m
		M_{oo}	2754,18	kNm	qoo					136,52	89,77	61,58						kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	1921,23	kNm	qbal					90,25	57,63	37,97						kN/m
	0	V_{Rd}	2043,51	kN														
Liner	L 12,5 :	d	1099	mm	ulev					-21,1	-28,4	-35,7						mm
top	4				uoo					-3,3	-4,1	-4,5						mm
hylde	2	A_t	7,11E+05	mm^2	u10kort					0,9	1,9	3,5						mm
bund	42	y	510,7	mm	u10lang					2,1	4,3	8,0						mm
		I_k	8,00E+10	mm^4														
KBB 120/60 - 200		g=	16,49	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		M_{Rd}	5496,08	kNm	qRd						195,55	139,30	102,78					kN/m
		M_{rev}	3784,36	kNm	qrev						129,51	90,78	65,64					kN/m
		M_{oo}	3111,73	kNm	qoo						103,56	71,71	51,04					kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	2180,81	kNm	qbal						67,65	45,33	30,84					kN/m
	0	V_{Rd}	2027,57	kN														
Liner	L 12,5 :	d	1090	mm	ulev						-33,0	-41,9	-50,1					mm
top	4				uoo						-5,2	-6,0	-6,2					mm
hylde	2	A_t	7,14E+05	mm^2	u10kort						1,9	3,4	5,9					mm
bund	48	y	509,3	mm	u10lang						4,3	7,9	13,5					mm
		I_k	8,03E+10	mm^4														
KBB 120/60 - 200		g=	16,49	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,4	28,8	m
Armering:		M_{Rd}	5869,87	kNm	qRd						209,97	149,89	110,90					kN/m
		M_{rev}	4011,86	kNm	qrev						138,29	97,23	70,57					kN/m
		M_{oo}	3290,53	kNm	qoo						110,46	76,78	54,92					kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	2245,73	kNm	qbal						70,15	47,17	32,25					kN/m
	1963	V_{Rd}	2027,57	kN														
Liner	L 12,5 :	d	1090	mm	ulev						-32,5	-41,4	-49,7					mm
top	4				uoo						-3,8	-4,1	-3,9					mm
hylde	2	A_t	7,25E+05	mm^2	u10kort						1,8	3,3	5,6					mm
bund	48	y	518,4	mm	u10lang						4,1	7,5	12,9					mm
		I_k	8,44E+10	mm^4														

Bæreevnetabel

16-07-2021

BETONELEMENT
A CRH COMPANY

KBB 130/60 - 200		g=	18,82	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	m
Armering:		M_{Rd}	5199,96	kNm	qRd					270,06	181,79	128,57				kN/m
		M_{rev}	3397,46	kNm	qrev					169,93	112,25	77,48				kN/m
		M_{oo}	2626,74	kNm	qoo					127,11	82,52	55,63				kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	1880,20	kNm	qbal					85,63	53,72	34,47				kN/m
	0	V_{Rd}	2250,79	kN												
Liner	L 12,5 :	d	1210	mm	ulev					-15,4	-20,5	-25,2				mm
top	4				uoo					-2,9	-3,7	-4,1				mm
hylde	2	A_t	8,05E+05	mm^2	u10kort					0,7	1,4	2,6				mm
bund	36	y	566,3	mm	u10lang					1,6	3,3	6,1				mm
		I_k	1,05E+11	mm^4												
KBB 130/60 - 200		g=	18,82	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	m
Armering:		M_{Rd}	5759,32	kNm	qRd					301,14	203,37	144,42				kN/m
		M_{rev}	3813,70	kNm	qrev					193,05	128,31	89,28				kN/m
		M_{oo}	3030,57	kNm	qoo					149,54	98,10	67,08				kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	2184,67	kNm	qbal					102,55	65,46	43,10				kN/m
	0	V_{Rd}	2229,53	kN												
Liner	L 12,5 :	d	1199	mm	ulev					-18,2	-24,6	-30,8				mm
top	4				uoo					-3,7	-4,8	-5,6				mm
hylde	2	A_t	8,08E+05	mm^2	u10kort					0,7	1,4	2,6				mm
bund	42	y	564,8	mm	u10lang					1,6	3,3	6,0				mm
		I_k	1,05E+11	mm^4												
KBB 130/60 - 200		g=	18,82	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	m
Armering:		M_{Rd}	6589,33	kNm	qRd						235,40	167,95	124,18			kN/m
		M_{rev}	4487,26	kNm	qrev						154,30	108,37	78,56			kN/m
		M_{oo}	3684,61	kNm	qoo						123,33	85,62	61,14			kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	2671,82	kNm	qbal						84,26	56,91	39,16			kN/m
	0	V_{Rd}	2200,70	kN												
Liner	L 12,5 :	d	1183	mm	ulev						-31,0	-39,6	-47,8			mm
top	4				uoo						-6,5	-8,0	-9,1			mm
hylde	2	A_t	8,13E+05	mm^2	u10kort						1,4	2,6	4,5			mm
bund	52	y	562,4	mm	u10lang						3,2	6,0	10,2			mm
		I_k	1,06E+11	mm^4												
KBB 130/60 - 200		g=	18,82	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	m
Armering:		M_{Rd}	6977,79	kNm	qRd						250,38	178,96	132,61			kN/m
		M_{rev}	4722,80	kNm	qrev						163,38	115,04	83,67			kN/m
		M_{oo}	3867,98	kNm	qoo						130,41	90,81	65,12			kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	2737,78	kNm	qbal						86,80	58,78	40,59			kN/m
	1963	V_{Rd}	2200,70	kN												
Liner	L 12,5 :	d	1183	mm	ulev						-30,6	-39,1	-47,3			mm
top	4				uoo						-5,4	-6,4	-7,1			mm
hylde	2	A_t	8,24E+05	mm^2	u10kort						1,3	2,5	4,3			mm
bund	52	y	571,0	mm	u10lang						3,1	5,7	9,8			mm
		I_k	1,11E+11	mm^4												

Bæreevnetabel

16-07-2021

BETONELEMENT
A CRH COMPANY

KBB 140/60 - 200		g=	21,22	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	m
Armering:		M_{Rd}	6024,77	kNm	qRd					313,49	211,22	149,55			kN/m
		M_{rev}	3922,78	kNm	qrev					196,72	130,13	89,97			kN/m
		M_{oo}	3016,34	kNm	qoo					146,36	95,15	64,28			kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	2223,52	kNm	qbal					102,31	64,57	41,81			kN/m
	0	V_{Rd}	2428,97	kN											
Liner	L 12,5 :	d	1306	mm	ulev					-14,2	-19,0	-23,5			mm
top	4				uoo					-3,3	-4,3	-5,1			mm
hylde	2	A_t	9,06E+05	mm^2	u10kort					0,5	1,1	2,0			mm
bund	38	y	621,0	mm	u10lang					1,2	2,5	4,7			mm
		I_k	1,35E+11	mm^4											

KBB 140/60 - 200		g=	21,22	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	m
Armering:		M_{Rd}	7068,63	kNm	qRd						251,49	179,14	132,18		kN/m
		M_{rev}	4691,70	kNm	qrev						159,79	111,77	80,60		kN/m
		M_{oo}	3761,52	kNm	qoo						123,90	85,40	60,41		kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	2801,09	kNm	qbal						86,85	58,18	39,57		kN/m
	0	V_{Rd}	2399,60	kN											
Liner	L 12,5 :	d	1290	mm	ulev						-24,9	-31,6	-37,9		mm
top	4				uoo						-6,2	-7,6	-8,8		mm
hylde	2	A_t	9,11E+05	mm^2	u10kort						1,1	2,0	3,5		mm
bund	48	y	618,5	mm	u10lang						2,5	4,7	8,0		mm
		I_k	1,36E+11	mm^4											

KBB 140/60 - 200		g=	21,22	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	m
Armering:		M_{Rd}	7796,77	kNm	qRd							199,78	147,98	112,47	kN/m
		M_{rev}	5272,48	kNm	qrev							128,23	93,20	69,19	kN/m
		M_{oo}	4325,52	kNm	qoo							101,39	72,65	52,95	kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	3227,97	kNm	qbal							70,28	48,84	34,13	kN/m
	0	V_{Rd}	2375,68	kN											
Liner	L 12,5 :	d	1277	mm	ulev							-37,6	-45,7	-52,9	mm
top	4				uoo							-9,3	-11,0	-12,2	mm
hylde	2	A_t	9,15E+05	mm^2	u10kort							2,0	3,4	5,5	mm
bund	56	y	616,7	mm	u10lang							4,6	7,9	12,7	mm
		I_k	1,37E+11	mm^4											

KBB 140/60 - 200		g=	21,22	kN/m	længde:	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	m
Armering:		M_{Rd}	8199,67	kNm	qRd							211,20	156,73	119,38	kN/m
		M_{rev}	5514,89	kNm	qrev							135,10	98,46	73,35	kN/m
		M_{oo}	4512,67	kNm	qoo							106,69	76,72	56,16	kN/m
Sl. Arm.	As	M_{bal}	3295,03	kNm	qbal							72,18	50,29	35,28	kN/m
	1963	V_{Rd}	2375,68	kN											
Liner	L 12,5 :	d	1277	mm	ulev							-37,1	-45,1	-52,4	mm
top	4				uoo							-8,0	-9,3	-10,1	mm
hylde	2	A_t	9,26E+05	mm^2	u10kort							1,9	3,3	5,3	mm
bund	56	y	624,9	mm	u10lang							4,5	7,6	12,2	mm
		I_k	1,43E+11	mm^4											